

## BJB Polyurethane F-85 A/B

|                         |        |                          |                |
|-------------------------|--------|--------------------------|----------------|
| TSU                     | الفئة  | ,BJB Enterprises<br>.Inc | المصنع         |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                        | المادة المألثة |

### وصف المنتج

نظام F-85 A/B هو مادة موجهة للإنتاج سريعة التصلب وسريعة التشكيل. يتميز بوقت عمل يسمح بخلط المكونات، وإزالة الغازات بالتفريغ، وصب الأجزاء الخالية من الهواء. يمكن إخراج F-85 A/B من القالب في أقل من ساعة واحدة اعتمادًا على حجم الجزء وتكوينه.

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                             |             |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري               | الخاصية     |
| -            | -                  | نقطة تبلور التصلب السريع    | الميزات     |
| -            | -                  | جهاز إحكام الغلق            | الاستخدامات |
| -            | -                  | قضيب السيارة المضاد للتصادم |             |
| -            | -                  | قالب/قالب/أداة              |             |
| -            | -                  | عتامة                       | المظهر      |
| -            | -                  | أصفر فاتح                   |             |
| -            | -                  | سائل                        | الأشكال     |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |                  |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية          |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.08 | الوزن النوعي     |
| ASTM D955         | -                  | % 0.30                 | انكماش القالب    |
| ASTM D2240        | -                  | 85                     | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ASTM D412          | psi 2494.65        | MPa 17.2      | قوة الشد     |
| ASTM D412          | -                  | % 280         | استطالة الشد |
| ASTM D624          | -                  | kN/m 31.5     | قوة التمزق   |

| أخرى       |                    |               |                           |
|------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                   |
| -          | -                  | wk 26         | مدة الصلاحية              |
| ASTM D2393 | -                  | cP 2000       | لزوجة مزيج التصلب الحراري |
| -          | -                  | min           | وقت إزالة القالب          |
| -          | -                  | hr 4.0        | وقت المعالجة اللاحقة      |
| -          | -                  | -             | غير معروف                 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.