

## BJB Polyurethane LS-30 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

تم تطوير LS-30 A/B لتوفير قوة تمزق أكبر ومثانة أكبر من منتجات BJB الأخرى في نطاق صلابة 30-35 شور أ. يقاوم امتصاص الرطوبة لزوجة منخفضة سهل الاستخدام للغاية يتصلب في درجة حرارة الغرفة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	استرطابية منخفضة	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مثانة	
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	كهرماني	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.03	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.08	
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.01	
ASTM D2566	-	% 0.90	الانكماش
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 30.0	وقت التجلط
-	-	min 25.0	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 45، نسبة	الحراري
-	-	الخلط حسب السعة: 42	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة	
-	-	الخلط حسب السعة: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield	-	-	لزوجة مزيج التصلب
Brookfield	-	cP 13500	الحراري
Brookfield	-	cP 120	
Brookfield	-	cP 500	
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-	-	غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 400.3	MPa 2.76	قوة الشد
ASTM D412	-	% 800	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 11.4	قوة التمزق

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.