

BJB Polyurethane SC-115

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

SC-115 عبارة عن طلاء بولي يوريثين أليفاتي مائي. يمكن استخدام SC-115 كطلاء مطاطي لمعظم المواد البلاستيكية والرغوة والمطاط الصناعي ورغوة البولي يوريثين المرنة وإيلاستومرات البولي يوريثين مثل SkinFlex. هذا المنتج، عند دهنه أو رشه، يجف في الهواء بسرعة لتشكيل طلاء إيلاستومري ناعم ومطاطي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات لون جيد	الميزات
-	-	استطالة عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاوم للرطوبة	
-	-	ناعم	
-	-	مقاوم للمذيبات	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	طلاءات القماش	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.10	الوزن النوعي
-	-	% 5.0	امتصاص الماء
-	-	% 40	محتوى المواد الصلبة
-	cP 300.0 - 100.0	mPa·s 100-300	اللزوجة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 15.0	وقت الجفاف
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 400.3	MPa 2.76	
-	psi 200.15	MPa 1.38	
ASTM D412	psi 2393.13 - 2001.52	MPa 13.8-16.5	قوة الشد
ASTM D412	-	% 620	استطالة الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.