

BJB Polyurethane SC-89

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

يمكن استخدام SC-89 كطلاء مطاطي للأقمشة واللاتكس والرغوة والمطاط وإيلاستومرات البولي يوريثين مثل SkinFlex. سلسلة SC-89 عبارة عن طلاء يوريتان إيلاستومري متفاعل بالكامل وغير مصفر يجف عن طريق تبخر المذيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	ثبات لون جيد	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	استطالة عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	قوة عالية	
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	
-	-	مقاوم للمذيبات	
-	-	سائل	الأشكال
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.910	الوزن النوعي
-	-	Pa·s 1.85	اللزوجة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	وقت الجفاف
-	-	min 3.0	
-	-	min 1.0	
-	-	-	مقاومة الأحماض
-	-	لا يوجد تأثير	
-	-	لا يوجد تأثير	
-	-	تورم طفيف وتغير في اللون	
-	-	wk 52	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 559.85	MPa 3.86	
-	psi 1299.54	MPa 8.96	
ASTM D412	psi 6700.76	MPa 46.2	قوة الشد
ASTM D412	-	% 700	استطالة الشد
-	-	-	قوة التمزق
ASTM D624	-	kN/m 87.6	
ASTM D470	-	kN/m 53	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.