

BJB Polyurethane SC-92

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

SC-92 عبارة عن طلاء بولي يوريثين أليفاتي مائي مصمم لتوفير تشطيب نهائي أو سطح قابل للطلاء لمختلف رغوات البولي يوريثين المرنة والإيلاستومرات ومنتجات اللاتكس. يمكن استخدامه أيضًا كطلاء داخل القالب لصب أو دهن منتجات البولي يوريثين من الخلف. أبرز مميزات المنتج: يوفر تشطيبًا موحدًا شبه لامع، قاعدة شفافة سهلة التلوين أو التصيغ، احتفاظ ممتاز بالألوان، استطالة عالية ومقاومة للتمزق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لمعان، متوسط	الميزات
-	-	قابل للرش	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	ثبات لون جيد	
-	-	تلوين جيد	
-	-	معدل شد ممتد	
-	-	أليفاتي	
-	-	تطبيق الطلاء	الاستخدامات
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.03	الوزن النوعي
-	-	kg/m ³ 10.0	محتوى المركبات العضوية المتطايرة (VOC)
-	-	% 45	محتوى المواد الصلبة
-	cP 125.0	mPa·s 125	اللزوجة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	إجهاد الشد
-	psi 480.08	MPa 3.31	
-	psi 680.23	MPa 4.69	
-	psi 890.53	MPa 6.14	
ASTM D412	psi 4003.05	MPa 27.6	قوة الشد
ASTM D412	-	% 750	استطالة الشد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	wk 52	مدة الصلاحية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.