

## BJB Polyurethane ST-3040 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

ST-3040 هو نظام لدائن مطاطية متعدد الأغراض يمكنه أداء العديد من الوظائف. خصائص المنتج هي: يتصلب في درجة حرارة الغرفة لإنتاج لدائن مطاطية قوية ومرنة، سهل الاستخدام

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة جيدة	الميزات
-	-	مرن	
-	-	شفاف	المظهر
-	-	أصفر	
-	-	سائل	الأشكال

### الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.07	الوزن النوعي
-	-	-	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.047	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.077	
ASTM D2566	-	% 0.60	انكماش القالب
ASTM D2240	-	38-42	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 1.0	وقت التجلط
-	-	min 30.0	وقت العمل (25°C)
-	-	Pa·s 1.75	لزوجة بروكفيلد
-	-	Pa·s 3.70	
-	-	Pa·s 0.450	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 85، نسبة الخلط بالحجم: 83	مكونات التصلب الحراري
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
-	-	min 360-480	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 99.93	MPa 0.689	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 179.85	MPa 1.24	
-	psi 224.81	MPa 1.55	
ASTM D412	-	MPa	قوة الشد
ASTM D412	-	%	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 21.0	قوة التمزق

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.