

## BJB Polyurethane TC-277 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

TC-277 A/B عبارة عن رغوة مرنة منفوخة بالماء ذات كثافة متوسطة تبلغ 4 أرطال مع جلد متكامل. لا يحتوي هذا النظام على MOCA أو تولوين ثنائي إيزوسيانات وهو عديم الرائحة عملياً. لا يحتوي TC-277 A/B على HCFC وهو آمن بيئياً. يتم التحكم في سمك الجلد عن طريق درجة حرارة المادة والقالب، وتحميل القالب. يمكن إضافة أصباغ BJB إلى الجانب "B" لتطوير مجموعة واسعة من الألوان. يمكن خلط TC-277 A/B يدوياً أو توزيعه آلياً أو خلطه باستخدام Jiffy Mixer®. مصدات/وسادات تصادم، دعائم أفلام/أجهزة مؤثرات خاصة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
الميزات	-	-	سليم بيئياً قابل للرغوة رائحة منخفضة إلى معدومة	
الاستخدامات	-	-	مصد السيارة رغوة	
المظهر	-	-	كهرماني شفاف	
الأشكال	-	-	سائل	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معالجة الرغوة	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		الوزن النوعي
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.03	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.15	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 0.0641	
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 60	
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 75	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	100	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
ASTM D2393	-	cP 2250	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	cP 425	
-	-	min 20-30	وقت إزالة القالب
-	-	sec 20.0-25.0	وقت التكون (Cream Time)
-	-	min 1.3-1.5	وقت الصعود
-	-	sec 10.0-15.0	وقت الخلط

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.