

BJB Polyurethane TC-460 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

TC-460 A/B هو نظام لدائن مطاطية متعدد الأغراض يمكنه أداء العديد من الوظائف. خصائص المنتج هي: يتصلب في درجة حرارة الغرفة لإنتاج لدائن مطاطية قوية ومرنة سهل الاستخدام خالي من النضج والمواد المتطايرة يحافظ على سطح جاف وغير لزج بعد المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف/شبه شفاف أصفر	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	الوزن النوعي
-	-		
-	-		
-	-		

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	g/cm ³ 1.087	
	-	g/cm ³ 1.017	
ASTM D2566	-	% 0.80	الانكماش
ASTM D2240	-	55-65	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 6.0-8.0	وقت إزالة القالب (25°C)
-	-	hr 1.2	وقت التجلط
-	-	min 30.0	وقت العمل (C°25)
-	-		لزوجة بروكفيلد
-	-	Pa·s 4.50	
-	-	Pa·s 15.0	
-	-	Pa·s 1.00	
-	-		مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 100، نسبة الخلط بالحجم: 94	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-		إجهاد الشد
-	psi 214.66	MPa 1.48	
-	psi 346.64	MPa 2.39	
-	psi 426.41	MPa 2.94	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 1682.44	MPa 11.6	قوة الشد
ASTM D412	-	% 1200	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 41.3	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.