

## BJB Polyurethane TC-821 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

TC-821 A/B ينتج مادة صلبة عالية التأثير Shore D 84 تستخدم بشكل شائع في صناعة علب الكمبيوتر ونماذج من جميع الأنواع والأعمال الفنية ويمكن استخدامها أيضًا لتغليف المكونات الإلكترونية. أبرز مميزات المنتج: نسبة حجم مريحة 1:1 نظام محفز غير زئبقي متوافق مع RoHS مادة صلبة عالية التأثير شفافة - سهلة التلوين فك سريع من القوالب ممتاز للصب بالفراغ والضغط واليدوي والدوراني يُظهر درجة حرارة تشويه حراري عالية.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة عالية للحرارة	الميزات
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	الاستخدامات
-	-	أغلفة	
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	الصب	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.18	الوزن النوعي
-	-	-	-
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.187	-
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.057	-
-	-	% 0.50	الانكماش
ASTM D2240	-	82-86	صلابة الديورومتر
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 30.0-60.0	وقت إزالة القالب (25°C)
-	-	min 2.0	وقت العمل (C°25)
-	-	Pa·s 1.20	لزوجة بروكفيلد
-	-	Pa·s 0.0600	-
-	-	Pa·s 2.30	-
-	-	day 5.0-7.0	وقت المعالجة (25°C)
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 90، نسبة الخلط بالحجم: 100	-
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 239312.7	MPa 1650	معامل الشد
ASTM D638	psi 7599.99	MPa 52.4	قوة الشد
ASTM D638	-	% 12	استطالة الشد
ASTM D790	psi 300228.66	MPa 2070	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 11501.51	MPa 79.3	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.7492	J/m 40	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 195.08	C° 90.6	
-	F° 170.06	C° 76.7	

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.