

BJB Polyurethane TC-9460 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BJB Polyurethane TC-9460 A/B هي مادة من لدائن البولي يوريثين المتصلدة بالحرارة (TSU). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية. السمات الرئيسية لـ BJB Polyurethane TC-9460 A/B هي: لزوجة منخفضة صلابة جيدة مقاومة الصدمات مقاومة للتآكل تشمل مجالات التطبيق النموذجية: حقيبة/بطانة تطبيقات التعدين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	متانة فائقة الارتفاع	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	بطانات مقاومة للتآكل	الاستخدامات
-	-	تطبيق التعدين	
-	-	كهرماني	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.20	انكماش القالب
ASTM D2240	-	60	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 46992.31	MPa 324	معامل الشد
ASTM D638	psi 4800.76	MPa 33.1	قوة الشد
ASTM D638	-	% 330	استطالة الشد
ASTM D790	psi 40030.49	MPa 276	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 1595.42	MPa 11.0	قوة الانحناء
ASTM D624	-	kN/m 98.9	قوة التمزق
ASTM D256	ft·lb/in 14.05	J/m 750	صدمة إيزود المحززة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
ASTM D2393	-	cP 1700	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.