

BJB Polyurethane WC-575 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

WC-575 A/B عبارة عن مادة مرنة من البولي يوريثين ذات جزأين، شفافة، عديمة اللون تعتمد على الأليفاتية. يوصى باستخدامه حيثما تكون هناك حاجة إلى مادة مرنة شفافة بشكل دائم. إنه مقاوم لضوء الأشعة فوق البنفسجية والأكسدة ويمكن تلوينه أو تلوينه بسهولة بألوان زاهية ونظيفة. WC-575 A/B لا يحتوي على MOCA أو TDI أو MDA. بالإضافة إلى كونه منتجًا ممتازًا للصب، فإنه يعمل أيضًا بشكل جيد كمادة لاصقة لربط الركائز المختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	الميزات
-	-	مرونة جيدة	
-	-	تلوين جيد	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	أليفاي	
-	-	لاصق	الاستخدامات
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	-	الوزن النوعي
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.03	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.06	
-	-	cm ³ /g 0.947	الحجم النوعي
ASTM D2566	-	% 0.60	انكماش القالب
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 25.0	وقت التجلط
-	-	min 15.0	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة	الحراري
-	-	الخلط حسب السعة: 100	
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 90، نسبة الخلط	
-	-	بالسعة: 94	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield	-	-	لزوجة مزيج التصلب
Brookfield	-	cP 300	الحراري
Brookfield	-	cP 4730	
Brookfield	-	cP 1050	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		وقت إزالة القالب
-	-	min 240	
-	-	min 360	
-	-		غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 1370.61	MPa 9.45	قوة الشد
ASTM D412	-	% 300	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 11.6	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.