FastFlex Brushable

المصنع	BJB Enterprises, Inc.	**الفئة**	TSU
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FastFlex هو أحدث اختلاف في SkinFlex III الخاص بنا. تم تطويره استجابة لطلبات العملاء المتكررة لنظام مواد يمكن إخراجه من القالب في غضون عدة ساعات. مع وقت إخراج من القالب يبلغ ساعتين أو أقل، حقق FastFlex ذلك وأكثر من ذلك بكثير. أحد الأمثلة العملية على كيفية اختلاف وقت إخراج القالب هو عندما يتم تطبيق FastFlex كطبقة وجه ثم يتم دعمه برغوة البولي يوريثان. تعمل الحرارة المتولدة عن الرغوة على تسريع معالجة الجلد الرقيق ويمكن تحقيق إخراج القالب في حوالي ساعة واحدة. عندما يتم استخدام FastFlex كمادة قالب، فإن السمك المطبق سيحدد مدى سرعة حدوث إخراج القالب. إذا كان التطبيق يتطلب سمكًا ربع بوصة أو أكثر من مادة FastFlex، فغالبًا ما يستغرق إخراج القالب 1 1/2 - 2 ساعة فقط في درجة حرارة الغرفة. مثل منتجه الشقيق SkinFlex III، يتوفر FastFlex أيضًا كنظام ثلاثي المكونات. يحدد المكون الثالث، المسمى الجزء "C"، الاختلاف في النعومة ودرجة التمدد التي يمكن أن تحققها المادة. عند استخدام المكون "C"، ستزداد أوقات العمل وأوقات إخراج القالب. يمكن استخدام FastFlex لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك إنشاء جلود ناعمة ومرنة ومتينة للشخصيات المتحركة والأزياء والأطراف الصناعية والأجزاء والقوالب المختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للطلاء	-	-
الاستخدامات	جلد صناعي أطراف صناعية	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	كهرماني شفاف - أصفر طفيف أصفر	- - -	- - -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.067 g/cm³ 0.918 g/cm³ 0.968 g/cm³	- - - -	- - - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت إزالة القالب (C°25)	2.0-2.5 hr	-	-
وقت التجلط	15.0 min	-	-
وقت العمل (C°25)	10.0 min	-	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 67 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
مدة الصلاحية	26 wk	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.