Vacuum Cast V-825 A/B

المصنع	BJB Enterprises, Inc.	**الفئة**	TSU
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

V-825 A/B هو نظام بولي يوريثين صلب 84 شور D يُظهر خصائص فيزيائية استثنائية. إنها مادة عالية الأداء تتميز بقدرة عالية على الانحراف الحراري وعامل انكماش منخفض. V-825 عبارة عن مادة صب شفافة وعديمة اللون تقريبًا تسمح بالتلوين غير المقيد ومطابقة الألوان الدقيقة. هذا المنتج مثالي لإنتاج أجزاء ملونة جوهريًا تتطلب تشطيبًا غير مطلي. يمكن معالجة هذا المنتج بسهولة باستخدام معدات الصب بالضغط أو الفراغ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	انكماش منخفض	-	-
المظهر	أصفر	-	-
	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.10 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2280 MPa	330686.64 psi	ASTM D638
قوة الشد	69.4 MPa	10065.64 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2480 MPa	359694.24 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	94.5 MPa	13706.09 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	61 J/m	1.14 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	87.8 C°	190.04 F°	ASTM D648
	76.7 C°	170.06 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	450 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	min	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.