

## BFI 345

LDPE	الفئة	.Blueridge Films Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

BFI 345 عبارة عن مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.921	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.8	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

## الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
-	psi 25961.8	MPa 179	
-	psi 30022.87	MPa 207	

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D882	-	-		<b>قوة الشد</b>
-	psi 4003.05	MPa 27.6		
-	psi 3393.89	MPa 23.4		
ASTM D882	-	-		<b>استطالة الشد</b>
-	-	% 300		
-	-	% 500		
ASTM D1709	oz 3.17	g 90		<b>صدمة السقوط الحر (Dart Drop)</b>
ASTM D1922	-	-		<b>قوة التمزق إلمندورف</b>
-	oz 12.7	g 360		
-	oz 7.05	g 200		
الخواص الحرارية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D1525	F° 212.0	C° 100		<b>درجة حرارة تليين فيكات</b>
الخواص البصرية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D2457	-	70		<b>اللمعان</b>
ASTM D1003	-	% 5.0		<b>الضبابية (Haze)</b>

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.