

BFI LLDPE Film

LLDPE	الفئة	.Blueridge Films Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BFI LLDPE Film عبارة عن مادة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.926	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.80	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D882	-			المعامل القاطع
-	psi 36984.69	MPa 255		
-	psi 42061.02	MPa 290		
ASTM D882	-			قوة الشد
-	psi 1696.94	MPa 11.7		
-	psi 1900.0	MPa 13.1		
-	-	MPa		
-	psi 6004.57	MPa 41.4		
ASTM D882	-			استطالة الشد
-	-	%		
-	-	% 900		
ASTM D1709A	oz 7.41	g 210		صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-			قوة التمزق إلمندورف
-	oz 10.58	g 300		
-	oz 24.69	g 700		
الخواص البصرية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D1003	-	% 15		الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.