

BFI 1880

mPE	الفئة	.Blueridge Films Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BFI 1880 عبارة عن مادة بولي إيثيلين ميتالوسين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ BFI 1880 هي: مقبول لملامسة الأغذية مقاومة للثقب تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات ملامسة الأغذية التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	مقاوم للثقب	
-	-	تغليف المواد الغذائية	الاستخدامات
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA تصنيف غير محدد	
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 0.900	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	J 4.52	طاقة ثقب الفيلم
-	lbf 10.7	N 47.6	قوة ثقب الفيلم
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
-	psi 15664.1	MPa 108	
-	psi 15228.99	MPa 105	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 700.53	MPa 4.83	
-	psi 610.61	MPa 4.21	
-	psi 8803.81	MPa 60.7	
-	psi 9093.88	MPa 62.7	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 520	
-	-	% 580	
ASTM D1709A	-	g	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
-	oz 6.0	g 170	
-	oz 10.23	g 290	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DSC	F° 201.92	C° 94.4	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	87	اللمعان
ASTM D1003	-	% 2.4	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.