

BFI 300 Series

PP Homopolymer	الفئة	.Blueridge Films Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BFI 301: فيلم للأغراض العامة BFI 340: عدد قليل جدًا من المواد الهلامية. للتغليف والتطبيقات التي تتطلب فيلمًا نظيفًا للغاية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	هلام منخفض	
-	-	غرض عام	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1894	-	0.18-0.25	معامل الاحتكاك
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-		
	psi 70053.35	MPa 483	
	psi 64977.02	MPa 448	
ASTM D882	-		قوة الشد
-	psi 6497.7	MPa 44.8	
-	psi 5496.94	MPa 37.9	
ASTM D882	-		استطالة الشد
-	-	% 650	
-	-	% 700	
ASTM D1709	oz 5.29	g 150	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
-	oz 0.7054	g 20	
-	oz 3.17	g 90	
ASTM D3985	cm ³ /100 in ² /24 hr 180.6	cm ³ /m ² /24 hr 2800	معدل نفاذية الأكسجين
ASTM E96	g/100 in ² /24 hr 0.774	g/m ² /24 hr 12	نفاذية بخار الماء
-	-	m ² /kg 43.8	العائد
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 257.0	C° 125	درجة حرارة الختم الأولية
الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	85	اللمعان
ASTM D1003	-	% 2.5	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.