

Boltaron 4225 FM4910 CPVC

CPVC	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Boltaron 4225 عبارة عن صفحة CPVC بيضاء زاهية مع سطح مصقول أملس على كلا الجانبين. Boltaron 4225 مناسب للتشكيل الحراري ويلبي بروتوكول اختبار القابلية للاشتعال لمواد الغرف النظيفة FM Global (الفئة 4910). اللون القياسي: أبيض زاهي (1776) المقاييس: 250 إلى 1.00 بوصة العرض: 48 بوصة الطول: 96 بوصة الأحجام المخصصة: بناءً على الطلب الملمس القياسي: مصقول أملس (كلا الجانبين) قناع بولي: قياسي (كلا الجانبين)

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تشطيب سطح جيد	الميزات
-	-	شبه موصل	
-	-	أجزاء آلية/ميكانيكية	الاستخدامات
-	-	مركبات قولبة أشباه الموصلات	
-	-	FM 4910	تصنيفات الوكالة
-	-	أبيض	المظهر
-	-	ورقة	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.46	الوزن النوعي
ASTM D570	-	% 0.070	امتصاص الماء
ASTM D785	-	117	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 390152.22	MPa 2690	معامل الشد
ASTM D638	psi 7353.43	MPa 50.7	قوة الشد
ASTM D790	psi 379999.56	MPa 2620	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 11994.64	MPa 82.7	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 327785.88	MPa 2260	معامل الضغط
ASTM D695	psi 10544.26	MPa 72.7	قوة الضغط
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 204.98	C° 96.1	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/1.1E-4 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D149	-	kV/mm 60	قوة العزل الكهربائي

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D150	-	-	ثابت العزل الكهربائي
-	-	2.97	
-	-	2.91	
-	-	2.85	
ASTM D150	-	-	عامل التبديد
-	-	0.012	
-	-	0.015	
-	-	0.017	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.