

Boltaron 4325 FM4910 Clear CPVC

CPVC	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Boltaron 4325 عبارة عن صفية CPVC شفافة ومقاومة للتآكل مع سطح مصقول أملس على كلا الجانبين. Boltaron 4325 مناسب للتشكيل الحراري ويلبي بروتوكول اختبار القابلية للاشتعال لمواد الغرف النظيفة FM Global (الفئة 4910). اللون القياسي: لون أزرق/رمادي (9043) المقاييس: 125. إلى 500. بوصة العرض: 48 بوصة الطول: 96 بوصة الأحجام المخصصة: بناءً على الطلب الملمس القياسي: مصقول أملس (كلا الجانبين) قناع بولي: قياسي (كلا الجانبين)

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	تشطيب سطح جيد	
-	-	أجزاء آلية/ميكانيكية	الاستخدامات
-	-	مركبات قولبة أشباه الموصلات	
-	-	FM 4910	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف - صبغة زرقاء	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	
-	-	ورقة	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تشغيل آلي	طريقة المعالجة التشكيل الحراري
-	-		

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.47	الوزن النوعي
ASTM D785	-	122	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 480075.78	MPa 3310	معامل الشد
ASTM D638	psi 9006.86	MPa 62.1	قوة الشد
ASTM D790	psi 449617.8	MPa 3100	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 14938.91	MPa 103	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.5057	J/m 27	صدمة إيروود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-		درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 165.92	C° 74.4	
-	F° 177.08	C° 80.6	
ASTM D1525	F° 95.54	C° 35.3	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.