

Boltaron 6540

PMMA+PVC	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Boltaron 6540 عبارة عن لوح من سبائك ABS/PVC ميثيل للهيب ومقذوف ومسجل الملكية ومصمم لتلبية متطلبات إدارة الطيران الفيدرالية الصارمة للاشتعال ومعييار UL 94 V-0. يوفر Boltaron 6540 قوة تحمل الصدمات ممتازة، ومقاومة التآكل، ومقاومة المواد الكيميائية، وقابلية التشكيل الحراري. الألوان: حسب الطلب السماكات: من 0.028 إلى 0.250 بوصة العروض: حتى 60 بوصة الأطوال: حتى 120 بوصة الأحجام المخصصة: حسب الطلب الخامات: خشنة غير لامعة (CM) لباد (FT) نسيج جلدي (HC) ليفانت (LT) ميسا (MS) جلد الغزال (SD)

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ميثل للهيب	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تصميمات داخلية للطائرات	الاستخدامات
-	-	أغلفة	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	FAR 25.853	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E54688	رقم ملف UL
-	-	الألوان المتوفرة	المظهر
-	-	ورقة	الأشكال
-	-	بنق	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.32	الوزن النوعي
ASTM D785	-	110	صلابة روكويل
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6294.65	MPa 43.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 369846.9	MPa 2550	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9993.12	MPa 68.9	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 9.93 - 6.93	J/m 370-530	صدمة إيزود المحزرة
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 165.02	C° 73.9	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	-	تصنيف اللهب
-	-	V-0\ \n\ \n5VB	
-	-	V-0\ \n\ \n5VA	
FAR 25.853	-	min 0.2 1.0	قابلية الاشتعال FAA
FMVSS 302	-	نجاح	القابلية للاشتعال
ASTM E162	-	نجاح	مؤشر انتشار اللهب باللوحه المشعة

أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 370.4 - 320.0	C° 160-188	درجة حرارة التشكيل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد:

www.polymersdata.com / الموقع:

86-134-2475-5533+ / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.