

Boltaron 9815

PMMA+PVC	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Boltaron 9815 هو ورقة حرارية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات FAA الصارمة بشأن القابلية للاشتعال، وتوليد الدخان وإطلاق الحرارة كما هو محدد في FAR 25.853 الفقرات (أ) و(د). يوفر Boltaron 9815 قوة تأثير ممتازة، مقاومة للاحتكاك، مقاومة للبقع والمواد الكيميائية، وقابلية تشكيل حرارية فائقة. الألوان: مقاييس مخصصة: 031. إلى 250. أحجام الأوراق: "x99"50 و "x122"55.5 (غير مقصودة) القوام: خلية شعرية صناعية ناعمة سحق فالموث جلد الغزال

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	انبعاث دخان منخفض	
-	-	مقاوم للبقع	
-	-	تصميمات داخلية للطائرات	الاستخدامات
-	-	FAR 25.853	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	الألوان المتوفرة	المظهر
-	-	ورقة	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.49	الوزن النوعي
-	-	% 0.50-0.70	انكماش القالب
ASTM D785	-	112-115	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6396.18 - 5801.52	MPa 40.0-44.1	قوة الشد
ASTM D790	psi 459770.46 - 439465.14	MPa 3030-3170	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10500.75 - 9993.12	MPa 68.9-72.4	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 2.06 - 0.9927	J/m 53-110	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	172.04 - 168.08 F°	C° 75.6-77.8	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/3.0E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
FAR 25.853	-	sec 60.0 12.0	قابلية الاشتعال FAA
FAR 25.853	-		انبعاث الحرارة
-	-	kW/m ²	
-	-	kW/m ²	
-	-		كثافة الدخان NBS
-	-		
-	-		

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 365.0 - 334.4	C° 168-185	درجة حرارة التشكيل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.