

Boltaron 2003

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BOLTARON 2003 عبارة عن PVC بوليمر مشترك عالي الجودة مع قوة تأثير عالية. يمكن طباعته بالشاشة الحريرية، وتقطيعه بال قالب، وتشكيله بالحرارة باستخدام التقنيات التقليدية. المقياس - 010. بوصة - 020. بوصة الألوان - BOLTARON 2003 - أبيض وألوان معتمدة الأحجام - صفائح أو لفائف حسب المواصفات

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	قابلية طباعة ممتازة	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	قابل للطلاء	
-	-	معدات الأعمال	الاستخدامات
-	-	تطبيقات المستهلك	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	غير شفاف	المظهر
-	-	أبيض	
-	-	ورقة	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية القوالب	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.37	الوزن النوعي
ASTM D785	-	111	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6004.57	MPa 41.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 300228.66	MPa 2070	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9006.86	MPa 62.1	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 9.93 - 5.06	J/m 270-530	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 141.98	C° 61.1	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.