

Boltaron 2024

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Boltaron 2024 عبارة عن فيلم PVC بوليمر مشترك عالي الجودة مصمم لتطبيقات تبييض التجاعيد. يوفر Boltaron 2024 تأثيرًا ممتازًا وثباتًا للأبعاد. تم تطوير هذا المركب الفريد خصيصًا لبطاقات مرضى المستشفيات. عند النقش، تبيض الأحرف لتوفير إمكانية قراءة ممتازة دون الحاجة إلى أي إمالة. يتم تبسيط المعالجة لأن Boltaron 2024 يمكن تسويته وتقطيعه بالقالب بسهولة دون أي مخاوف بشأن الانسداد أو الانحناء. المقاييس: 015 بوصة - 030 بوصة الأحجام - صفائح ولفائف مقطوعة حسب المواصفات. الألوان: ألوان معتمدة مخصصة حسب مواصفات العميل

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مثبط للهب	
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	Labels	الاستخدامات
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	الألوان المتوفرة	المظهر
-	-	غير شفاف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ورقة	الأشكال
-	-	قوية القوالب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.37	الوزن النوعي
ASTM D785	-	102	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5496.94	MPa 37.9	قوة الشد
ASTM D790	psi 300228.66	MPa 2070	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 8093.12	MPa 55.8	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 14.98 - 9.93	J/m 530-800	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 147.92	C° 64.4	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.