

Boltaron 2450 TruPrint Super Clear

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الجيل الأحدث من مخزون TruPrint Super Clear الأساسي هو مادة أساسية من PVC شفافة تقريبًا عند تسويتها. يتميز بمقاومة ممتازة للصدمات وخصائص القطع بالقالب. يمكن تخصيص أسطح الطباعة لتناسب احتياجات الطباعة الخاصة بك. يمكن تغليف TruPrint Super Clear بمعظم مركبات TruPrint الأخرى مما يمنح الطابعات إمكانيات تصميم إضافية. يتوفر Super Clear بدرجات ألوان ومقاييس مخصصة. المقاييس القياسية (005 بوصة - 030 بوصة) الأحجام - صفائح مقطوعة حسب المواصفات

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية طباعة ممتازة	الميزات
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تطبيقات المستهلك	الاستخدامات
-	-	شاشات عرض زخرفية	
-	-	Labels	
-	-	Laminates	
-	-	ورقة طباعة	

المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف/شبه شفاف	الخاصية
-	-	الألوان المتوفرة	
-	-	ورقة	الأشكال
-	-	قوية القوالب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.30	الوزن النوعي
ASTM D785	-	104	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 339388.92	MPa 2340	معامل الشد
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	قوة الشد
ASTM D790	psi 300228.66	MPa 2070	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 8093.12	MPa 55.8	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 11.99	J/m 640	صدمة إيروود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 140.0	C° 60.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 179.6 - 172.4	C° 78.0-82.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.