

Boltaron 3030 TruPrint

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

TruPrint 3030 عبارة عن مخزون طباعة بوليمر متجانس عالي الجودة من الفينيل الصلب عالي الجودة، ومناسب لجميع تطبيقات الطباعة تقريبًا. مرونة أسطح الطباعة لتناسب احتياجات الطباعة الخاصة بك. المعالجة بالإكليل المتاحة على جانب واحد أو كلا الجانبين توسع الاستخدامات المحتملة وتزيد من المرونة في المعالجة. يمكن استخدام البوليمر المتجانس TruPrint 3030 في تطبيقات ذات قلب واحد أو قلب مغلف ويمكن استخدامه مع تراكبات مطلية أو غير مطلية. يوفر مخزون الطباعة البوليمر المتجانس TruPrint 3030 خصائص ثني ممتازة، والاحتفاظ بالحروف المنقوشة واتساق الألوان مما يجعله المنتج المثالي لجميع تطبيقات البطاقات تقريبًا حيث تكون الحياة الطويلة والمتانة والأداء أمرًا بالغ الأهمية. المقاييس: "005" - "030" الأبيض والألوان المخصصة صفائح ولفائف مقطوعة حسب المواصفات

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية طباعة ممتازة	الميزات
-	-	قابلية تلوين جيدة	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	تطبيقات المستهلك	الاستخدامات
-	-	شاشات عرض زخرفية	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Labels	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	الألوان المتوفرة	المظهر
-	-	أبيض	
-	-	ورقة	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.38-1.42	الوزن النوعي
ASTM D785	-	107-112	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 420610.2 - 320533.98	MPa 2210-2900	معامل الشد
ASTM D638	psi 6106.1 - 5395.41	MPa 37.2-42.1	قوة الشد
ASTM D790	psi 379999.56 - 290076.0	MPa 2000-2620	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9601.52 - 8397.7	MPa 57.9-66.2	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 9.93 - 3.0	J/m 160-530	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 150.08 - 147.92	C° 64.4-65.6	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 179.6 - 172.4	C° 78.0-82.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.