

Boltaron 4300

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Boltaron 4300 عبارة عن صفيحة PVC شفافة وعالية التأثير ومقاومة للتآكل من النوع الثاني مع سطح مصقول أملس على كلا الجانبين. Boltaron 4300 مناسب للتشكيل الحراري ويتوافق مع ASTM D-1784. اللون القياسي: لون أزرق (9037) الألوان المخصصة: بناءً على الطلب (الحد الأدنى للطلب مطلوب) المقاييس: 062 إلى 1 بوصة العرض: 48 بوصة الطول: 96 بوصة الأحجام المخصصة: بناءً على الطلب الملمس القياسي: مصقول أملس (كلا الجانبين) القوام المخصص: بناءً على الطلب قناع بولي: قياسي (كلا الجانبين) التطبيقات المقترحة: نوافذ المعدات الأجزاء المشغولة الأجزاء المشكلة بالحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	تشطيب سطح جيد	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	أجزاء آلية/ميكانيكية	الاستخدامات
-	-	تطبيقات التشكيل الحراري	
-	-	نوافذ وأبواب	
-	-	ASTM D 1784	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E54688	رقم ملف UL
-	-	شفاف - صبغة زرقاء	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	
-	-	الألوان المتوفرة	
-	-	ورقة	الأشكال
-	-	تشغيل آلي	طريقة المعالجة
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.30	الوزن النوعي
ASTM D570	-	% 0.050	امتصاص الماء
ASTM D785	-	105	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	80	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 300228.66	MPa 2070	معامل الشد
ASTM D638	psi 6004.57	MPa 41.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 349541.58	MPa 2410	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9499.99	MPa 65.5	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 7396.94	MPa 51.0	قوة الضغط
ASTM D732	psi 5293.89	MPa 36.5	قوة القص
ASTM D256	ft·lb/in 14.98 - 9.93	J/m 530-800	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 150.08	C° 65.6	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/4.5E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)
ASTM C351	-	J/kg/°C 1210	الحرارة النوعية
ASTM C177	-	W/m/K 0.072	التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	5.3E+14 ohms·cm	المقاومة الحجمية
ASTM D149	-	kV/mm 14	قوة العزل الكهربائي
ASTM D150	-	4.00	ثابت العزل الكهربائي
ASTM D150	-	5.0E-3	عامل التبديد
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D150	-	4.00	مؤشر الفقد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.