

Boltaron 4315

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Boltaron 4315 عبارة عن ورقة PVC صلبة وشفافة ومثبتة للأشعة فوق البنفسجية ومصقولة مصممة للاستخدام في عملية الضغط على الأغشية. يتم تركيب Boltaron 4315 لتحقيق توازن ممتاز في الخصائص الفيزيائية ومعالجته بالهالة لتحسين الالتصاق ووقت التجفيف. الألوان: مخصصة السماكات: من 0.010 إلى 0.040 بوصة العروض: حتى 54 بوصة الأطوال (ورقة): حتى 120 بوصة الأطوال (لفات): حسب الطلب القوام: غير لامع ثقيل / غير لامع

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	شاشات عرض زخرفية	الاستخدامات
-	-	أثاث	
-	-	أغلفة	
-	-	الألوان المتوفرة	المظهر
-	-	تنشيط مطفي	
-	-	شفاف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ورقة	الأشكال
-	-	الدفلة	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.30	الوزن النوعي
ASTM D785	-	109	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 349541.58	MPa 2410	معامل الشد
ASTM D638	psi 6004.57	MPa 41.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 339388.92	MPa 2340	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9499.99	MPa 65.5	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 14.98 - 9.93	J/m 530-800	صدمة إيوزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 134.96	C° 57.2	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.