

Borpeel™ WD255CF

Polyolefin, Unspecified	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Borpeel WD255CF عبارة عن راتنج أعشية مُصاغ بمادة انزلاق ومانع للالتصاق. وهي مناسبة لتصنيع الأغشية المصبوبة القابلة للتقشير غير الموجهة في عملية لفائف التبريد. يتميز Borpeel WD255CF بما يلي: قابل للإحكام والتقشير ضد مادة البولي برويلين، قابل للإحكام والتقشير ضد نفسه، سلوك تقشير ناعم، غير قابل للتقشير. Borpeel WD255CF مناسب لمختلف التطبيقات القابلة للتقشير بما في ذلك: تغليف المواد الغذائية، تغليف أغذية الحلوى، أغشية التصفيح، أغشية الأغذية، غطاء قابل للإحكام والتقشير وإعادة الإغلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (1000 جزء في المليون)	المواد المضافة
-	-	انزلاق (1100 جزء في المليون)	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	انزلاق	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	أغذية	
-	-	التعبئة والتغليف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب بثق الأفلام	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.910	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 6.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 87022.8	MPa 600	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A50	F° 221.0	C° 105	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 3146	F° 287.6 - 230.0	C° 110-142	درجة حرارة الانصهار (DSC)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.