

Borcell™ HE1344

HDPE, HMW	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Borcell HE1344. إنه مركب مصمم بالكامل لعزل كابلات البيانات الرغوية كيميائياً. Borcell 1344 هو مركب بولي إيثيلين عالي الكثافة يحتوي على عامل نفخ كيميائي. يلي Borcell HE1344 المتطلبات المعمول بها كما هو موضح أدناه عند معالجته باستخدام ممارسات البثق السليمة وإجراءات الاختبار: EN 50173 EN 50288 EN 50290-2-23 IEC 60708 NF C32-060 BS 6234 H03: النوع

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نفخ	المواد المضافة
-	-	ثبات جيد	الميزات
-	-	مظهر ممتاز	
-	-	غلاف الكابل	الاستخدامات
-	-	رغوة	
-	-	مادة عزل أسلاك الاتصالات	
-	-	H03 النوع BS 6234	تصنيفات الوكالة
-	-	EN 50173	
-	-	EN 50288	
-	-	EN 50290-2-23	
-	-		
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	IEC 60708	
-	-	NF C 32-060	
الأشكال			
-	-	جسيمات	
طريقة المعالجة			
-	-	بثق	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-		الكثافة
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.945	
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.943	
-	-	g/cm ³	الكثافة الظاهرية
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-		إجهاد الشد
IEC 60811-1-1	psi 1885.49	MPa 13.0	
ISO 527-2/50	psi 3335.87	MPa 23.0	
-	-		انفعال الشد
IEC 60811-1-1	-	% 500	
ISO 527-2/50	-	% 600	
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60811-4-2/B	-	min 50	وقت تحفيز الأكسدة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60811-4-2/A	-	month 2.1	مقاومة التقادم الحراري

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60250	-	2.33	ثابت العزل الكهربائي
IEC 60250	-	4.0E-4	عامل التبديد

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة التجفيف
-	F° 311.0	C° 155	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 338.0	C° 170	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 365.0	C° 185	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 383.0	C° 195	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 383.0	C° 195	درجة حرارة المحول
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	F° 383.0	C° 195	درجة حرارة القالب (Die)
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.