

Borealis PE CA7230

LDPE	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

CA7230 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة لطلاء البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كثافة منخفضة	الميزات
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	حاجز الرطوبة	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	طلاءات الرقائق	
-	-	Laminates	
-	-	تغليفات ورقية	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	البثق المشترك	طريقة المعالجة
-	-	طلاء البثق	
-	-	Laminating	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.923	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 4.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 228.2	C° 109	درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 464.0	C° 240	درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة
-	F° 554.0	C° 290	درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة
-	F° 608.0	C° 320	درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة
-	F° 617.0	C° 325	درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة
-	F° 617.0	C° 325	درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة
-	-	m/sec 12	السرعة القصوى للطلاء
-	lb/ft ² 0.001434	g/m ² 7.0	الحد الأدنى لوزن الطلاء
-	in 2.4	mm 61.0	تضييق العنق (Neck-in)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.