

Borealis PE CC7209

LDPE	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% حشو	المادة المألثة

وصف المنتج

CC7209 هي درجة طلاء بالثق مصممة خصيصًا لتطبيقات الختم والتشهير. يعطي تقشيرًا سلسًا وسهلاً عند إغلاقه على نفسه وعلى PE. يوفر CC7209 أيضًا التصاقًا جيدًا بالركائز المختلفة، وخاصة الألومنيوم. التوصية هي مزجه مع LDPE القياسي بنسبة 1:1. في هذا الخليط، يمكن تطبيق معالجة مثل LDPE القياسي. يجب تجفيف المادة مسبقًا ولكن قد لا يزال هناك خطر طفيف لانسداد المرشح وتكتل الحشو. يحتوي CC7209 على 30 بالمائة من الحشو المشتمت بدقة. يحتوي CC7209 على حشو مشتمت بدقة ولكن لا يحتوي على أي مواد مضافة أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حشو، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	خالٍ من الإضافات	الميزات
-	-	التصاق جيد	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	مواد البناء	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	طلاءات الرقائق	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	التعبئة والتغليف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	البثق المشترك	طريقة المعالجة
-	-	طلاء البثق	
-	-	Laminating	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.15	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 5.2	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.