

Borealis PE FT5230

LDPE	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

FT5230 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة لبثق الأغشية. تكنولوجيا أنبوبي. غير معدل. تم تطوير هذه الدرجة لإنتاج أغشية التعبئة والتغليف بخصائص بصرية جيدة لتطبيقات الأغشية متوسطة التحمل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بصري	الميزات
-	-	لا يوجد مادة مضافة	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	Laminate	
-	-	أكياس	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	فيلم قابل للانكماش	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.923	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.75	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 8295	-	0.80	معامل الاحتكاك
-	mil 1.57	µm 40	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D5748	-	J 2.50	طاقة ثقب الفيلم
ASTM D5748	lbf 14.84	N 66.0	قوة ثقب الفيلم
ASTM D882A ASTM D882A ASTM D882A	- psi 33358.74 psi 37709.88	MPa 230 MPa 260	المعامل القاطع
ISO 527-3 ISO 527-3 ISO 527-3	- psi 3916.03 psi 3480.91	MPa 27.0 MPa 24.0	قوة الشد
ISO 527-3 ISO 527-3 ISO 527-3	- - -	% 250 % 550	استطالة الشد
ISO 7765-1	oz 4.23	g 120	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ISO 6383-2 ISO 6383-2 ISO 6383-2	- lbf 0.8992 lbf 0.4496	N 4.0 N 2.0	قوة التمزق إلمندورف

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 233.6	C° 112	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	85	اللمعان
ASTM D1003	-	% 8.0	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian :العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.