

Borealis PE FG5199

LLDPE	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

FG5199 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي بوتين لبثق الأفلام. يتضمن إضافات مضادة للأكسدة ومضادة للضباب ومواد لاصقة. تم تطوير الدرجة لفيلم التشبث المنفوخ. الفيلم المصنوع من FG5199 مناسب للتغليف اليدوي لمختلف المواد الغذائية مثل الجبن واللحوم والخضروات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للضباب	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	مضاد للضباب	الميزات
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	مونومر مشترك بوتين	
-	-	التصاق عالي	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
-	-	بثق الأفلام	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.919	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 1.2	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	µm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 4641.22	MPa 32.0	
-	psi 4061.06	MPa 28.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 550	
-	-	% 710	
ISO 7765-1	oz 2.47	g 70	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ISO 6383-2	-	-	قوة التمزق إلمندورف
-	lbf 0.1124	N 0.50	
-	lbf 0.8542	N 3.8	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 249.8	C° 121	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.