

Borstar® FB2310

LLDPE	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Borstar FB2310 هو درجة فيلم من بولي إيثيلين منخفض الكثافة عالي الوزن الجزيئي يجمع بين سلوك البثق الجيد والمرن، وسحب ممتاز وخصائص ميكانيكية متفوقة. بالنسبة للأفلام المصنوعة من Borstar FB2310، تبقى المتانة العالية في الظروف الباردة. يحتوي Borstar FB2310 على مضاد للأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	الميزات
-	-	وزن جزيئي عالي	
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	تقشير جيد	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	فيلم قابل للانكماش	
-	-	كيس تعبئة ثقيل	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.931	الكثافة
ISO 1133	-		معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 1133	-	g/10 min 0.20	
ISO 1133	-	g/10 min 20	
ISO 1133	-	g/10 min 0.90	
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 8295	-	0.40	معامل الاحتكاك
-	mil 1.57	µm 40	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3	-		معامل الشد
ISO 527-3	psi 43511.4	MPa 300	
ISO 527-3	psi 58015.2	MPa 400	
ISO 527-3	-		قوة الشد
ISO 527-3	psi 7251.9	MPa 50.0	
ISO 527-3	psi 5801.52	MPa 40.0	
ISO 527-3	-		استطالة الشد
ISO 527-3	-	% 400	
ISO 527-3	-	% 700	
ISO 7765-1	oz 8.11	g 230	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ISO 6383-2	-		قوة التمزق إلمندورف
ISO 6383-2	-	kN/m 50.0	
ISO 6383-2	-	kN/m 250.0	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 7765-2	-	J/cm 200	صدمة الرمي الآلية

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 260.6	C° 127	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	7	اللمعان
ASTM D1003	-	% 80	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.