

Borclean™ HC300BF

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Borealis AG | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Borclean HC300BF هو راتينج فيلم متجانس عالي التبلور. لا يحتوي Borclean HC300BF على مواد مضافة للانزلاق أو مضافة للالتصاق أو مضافة للكهرباء الساكنة أو مواد مضافة للنواة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | بلوري | الميزات |
| - | - | قابلية معالجة جيدة | |
| - | - | صلابة جيدة | |
| - | - | ثبات حراري جيد | |
| - | - | نقاء عالي | |
| - | - | هوموبوليمر | |
| - | - | تشطيب سطح غير ناعم | |
| - | - | مادة قابلة لإعادة التدوير | |
| - | - | فيلم ثنائي المحور | الاستخدامات |
| - | - | فيلم | |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | بثق الأفلام | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ISO 1133 | - | g/10 min 3.3 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ISO 3451-1 | - | ppm 10-20 | محتوى الرماد |

أخرى

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| Internal Method | - | ppm 2 | الكالسيوم |
| Internal Method | - | - | بقايا المحفز |
| - | - | ppm 2-4 | |
| - | - | ppm 1-3 | |
| - | - | ppm 1-3 | |
| Internal Method | - | % 98 | مؤشر التساوي (Isotactic Index) |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|---------------------------|
| ISO 3146 | F° 329.0 - 321.8 | C° 161-165 | درجة حرارة الانصهار (DSC) |

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|----------------------|
| IEC 60250 | - | 2.25 | ثابت العزل الكهربائي |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.