

Borclean™ HC312BF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Borclean HC312BF هو هوموبوليمر من مادة البولي بروبيلين. لا يحتوي Borclean HC312BF على أي مواد مضافة للانزلاق أو منع الالتصاق أو مضادات الاستاتيكية أو مواد مضافة للنواة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خالٍ من الإضافات	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	نقاء عالي	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	تشطيب سطح غير ناعم	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	فيلم ثنائي المحور	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-		معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	g/10 min 4.4	
-	-	g/10 min 3.2	
-	-	g/10 min 14	
ISO 3451-1	-	ppm 10-20	محتوى الرماد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	ppm 5	الكالسيوم
Internal Method	-		بقايا المحفز
-	-	ppm 2-4	
-	-	ppm 1-3	
-	-	ppm 1-3	
Internal Method	-	% 96	مؤشر التساوي (Isotactic Index)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3146	F° 329.0 - 321.8	C° 161-165	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60250	-	2.25	ثابت العزل الكهربائي

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.