

## Borclean™ HC314BF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

Borclean HC314BF هو بوليمر متجانس من البولي برويلين. لا يحتوي Borclean HC314BF على مواد مضافة للانزلاق أو مضادة للالتصاق أو مضادة للكهرباء الساكنة أو مواد مضافة للنواة.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خالٍ من الإضافات	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	صلابة جيدة	
-	-	نقاء عالي	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	قابل للتعددين	
-	-	تشطيب سطح غير ناعم	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	فيلم ثنائي المحور	الاستخدامات
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	
-	-	فيلم	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 3.9	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ISO 3451-1	-	ppm 10-20	محتوى الرماد

## أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	ppm 5	الكالسيوم
Internal Method	-	-	بقايا المحفز
-	-	ppm 2-4	
-	-	ppm 1-3	
-	-	ppm 1-3	
Internal Method	-	% 96	مؤشر التساوي (Isotactic Index)

## الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3146	F° 329.0 - 321.8	C° 161-165	درجة حرارة الانصهار (DSC)

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60250	-	2.25	ثابت العزل الكهربائي

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.