

Borclear™ RE736CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Borclear RE736CF هو بوليمر مشترك عشوائي. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة على عمليات لفافة التبريد. يوصى باستخدام Borclear RE736CF ل: أفلام التصفيح أفلام ثابتة تغليف المواد الغذائية تغليف المنسوجات فيلم تغليف الزهور يحتوي Borclear RE736CF على مواد مضادة للالتصاق ومواد انزلاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (2000 جزء في المليون) 2	المواد المضافة
-	-	انزلاق (500 جزء في المليون) 3	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	انزلاق	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	فيلم غير موجه	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التعبئة والتغليف Stationary Supplies	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب بثق الأفلام	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 11	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 116030.4	MPa 800	معامل الانحناء
ISO 8295	-	0.35	معامل الاحتكاك
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 65267.1	MPa 450	
-	psi 65267.1	MPa 450	
ISO 527-3	-	-	قوة الشد
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 600	
-	-	% 600	
ISO 7765-2	-	J/cm 200	صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 293.0	C° 145	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-		اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.