

Borclear™ RE936CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Borclear RE936CF هو بوليمر مشترك عشوائي. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة على عمليات لفافة التبريد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (1800 جزء في المليون) 2	المواد المضافة
-	-	انزلاق (2000 جزء في المليون) 3	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	انزلاق	
-	-	ناعم	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم غير موجه	طريقة المعالجة
-	-	Stationary Supplies	
-	-	فيلم مصبوب	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 130534.2	MPa 900	معامل الانحناء
ISO 8295	-	0.15	معامل الاحتكاك
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 72519.0	MPa 500	
-	psi 72519.0	MPa 500	
ISO 527-3	-	-	قوة الشد
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
ISO 7765-2	-	J 20.0	صدمة السهم الآلية
ISO 7765-2	lbf 224.8	N 1000	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 150.8	C° 66.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A50	F° 266.0	C° 130	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 3146	F° 289.4	C° 143	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D523	-		لمعان غاردنر
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.