

## Borealis PP EE106AEB

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	15% معدن	المادة المألثة

### وصف المنتج

EE106AEB هو مركب بولي بروبيلين مُعدَّل بالتأثير ومُدعَّم بالمعادن بنسبة 15% ومناسب للفولبة بالحقن.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	حشو معدني، 15% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	معدل مقاومة الصدمات	المواد المضافة
-	-	تعديل مقاومة الصدمات	الميزات
-	-	صلب، جيد	
-	-	مقاومة الصدمات، جيدة	
-	-	مواد قابلة لإعادة التدوير	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مظهر ممتاز	
-	-	قضيب السيارة المضاد للتصادم	الاستخدامات
-	-	ديكور السيارة الخارجي	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.992	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 240763.08	MPa 1660	معامل الانحناء
ISO 178	psi 4061.06	MPa 28.0	إجهاد الانحناء
ISO 180/1A	-	-	صدمة إيروود المحزرة
ISO 180/1A	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.62	kJ/m <sup>2</sup> 5.5	
ISO 180/1A	ft·lb/in <sup>2</sup> 8.56	kJ/m <sup>2</sup> 18	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/Ae	F° 131.0	C° 55.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/B50	F° 125.6	C° 52.0	درجة حرارة تليين فيكات

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3795	-	mm/min 100	القابلية للاشتعال

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة القالب
-	-	MPa	ضغط التثبيت
-	-	-	غير معروف

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.