

Borealis PP RD734CF

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Borealis AG | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

RD734CF هو بوليمر عشوائي. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة على عمليات لفافة التبريد. يحتوي RD734CF على عوامل مضادة للالتصاق والانزلاق.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مضاد للالتصاق (1800 جزء في المليون) 2 | المواد المضافة |
| - | - | ستيرات الكالسيوم | |
| - | - | انزلاق (2100 جزء في المليون) 3 | |
| - | - | توزيع وزن جزئي متوسط إلى واسع | الميزات |
| - | - | بوليمر مشترك عشوائي | |
| - | - | فيلم | الاستخدامات |
| - | - | تغليف المواد الغذائية | |
| - | - | Laminates | |
| - | - | فيلم غير موجه | |
| - | - | التعبئة والتغليف | |
| - | - | Stationary Supplies | |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | فيلم مصبوب | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 1133 | - | g/10 min 8.0 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 178 | psi 159541.8 | MPa 1100 | معامل الانحناء |
| ISO 8295 | - | 0.20 | معامل الاحتكاك |
| - | mil 1.97 | µm 50 | سمك الفيلم - المُختبر |
| ISO 527-3 | - | - | معامل الشد |
| - | psi 72519.0 | MPa 500 | |
| - | psi 87022.8 | MPa 600 | |
| ISO 527-3 | - | - | قوة الشد |
| - | psi 5801.52 | MPa 40.0 | |
| - | psi 5076.33 | MPa 35.0 | |
| ISO 527-3 | - | - | استطالة الشد |
| - | - | % 550 | |
| - | - | % 750 | |
| ISO 7765-2 | - | J 16.0 | صدمة السهم الآلية |
| ISO 179/1eA | ft·lb/in ² 2.38 | kJ/m ² 5.0 | قوة صدمة شاربي المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 11357-3 | F° 303.8 | C° 151 | درجة حرارة الانصهار |

| الخواص البصرية | | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2457 | - | - | اللمعان |

| الخواص البصرية | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1003 | - | % | الضبابية (Haze) |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.