

# Borealis PP RD735CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

RD735CF عبارة عن بوليمر مشترك عشوائي. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة على عمليات لفائف التبريد. يحتوي RD735CF على عوامل منع الالتصاق والانزلاق

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (1500 جزء في المليون) 2	المواد المضافة
-	-	ستيرات الكالسيوم	
-	-	انزلاق (2000 جزء في المليون) 3	
-	-	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	الميزات
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	فيلم غير موجه	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	Stationary Supplies	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 6.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 159541.8	MPa 1100	معامل الانحناء
ISO 8295	-	0.20	معامل الاحتكاك
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 58015.2	MPa 400	
-	psi 72519.0	MPa 500	
ISO 527-3	-	-	قوة الشد
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 750	
-	-	% 550	
ISO 7765-2	-	J 19.0	صدمة السهم الآلية
ISO 179/1eA	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.38	kJ/m <sup>2</sup> 5.0	قوة صدمة شاربي المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 298.4	C° 148	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.