

Borealis WD170CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

WD170CF عبارة عن راتينج بولي أوليفين مناسب لتصنيع الأفلام المصبوبة القابلة للتقشير والمعقمة وغير الموجهة في عمليات لفائف التبريد. CAS-No. 9010-79-1 & 9002-88-4 التطبيقات: تم تقييم WD170CF وفقًا للوائح والمعايير المختلفة. تم ذكر التطبيقات النموذجية أدناه للأجهزة الطبية أو التعبئة والتغليف الصيدلانية والتشخيصية. ومع ذلك، يجب استشارة Borealis للحصول على الموافقة النهائية لتقييم استخدام WD170CF. أفلام التصفيح، فيلم الغطاء، تغليف الأطعمة المعقمة، وتغليف الأجهزة الطبية. الميزات: إحكام الغلق وقابل للتقشير ضد نفسه، وإحكام الغلق وقابل للتقشير ضد البولي بروبيلين وقابل للتعقيم عن طريق بخار الماء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Steam Sterilizable	الميزات
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	فيلم غير موجه	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 6.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 116030.4	MPa 800	معامل الانحناء

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 302.0 - 230.0	C° 110-150	درجة حرارة الانصهار (DSC)

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.