

Bormed™ HD800CF-11

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Bormed HD800CF-11 عبارة عن بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام المصبوبة غير الموجهة في عملية تبريد الأسطوانة والأفلام المنفوخة في عملية إخماد المياه الأنوبية. يمكن أيضًا معالجة هذه الدرجة باستخدام تقنية القولية بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لمعان عالي	الميزات
-	-	صلابة عالية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	
-	-	إغلاقات	الاستخدامات
-	-	تغليف طبي	
-	-	Pharmaceuticals	

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 8.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 203053.2	MPa 1400	معامل الانحناء
ISO 8295	-	-	معامل الاحتكاك
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 116030.4	MPa 800	
-	psi 116030.4	MPa 800	
ISO 527-3	-	-	قوة الشد
-	psi 6526.71	MPa 45.0	
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 600	
-	-	% 650	
ISO 7765-2	-	J/cm 100	اختبار الثقب الآلي

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 327.2	C° 164	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.