

Bormed™ RB801CF-01

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Bormed RB801CF-01 عبارة عن بوليمر عشوائي مع محتوى عالي من الإيثيلين. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام المصبوبة غير الموجهة في عملية لفافة التبريد والأفلام المنفوخة في عملية إخماد المياه الأنبوبية. هذه الدرجة مناسبة أيضًا للنفخ القولية، بما في ذلك تقنية BFS و ISBM (عملية من مرحلة واحدة) للأنبولات والزجاجات حتى 2 لتر كحد أقصى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
-	-	وضوح الاتصال	الميزات	
-	-	قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين		
-	-	تنشيط سطح جيد		
-	-	لمعان عالي		
-	-	مقاومة عالية للصدمات		
-	-	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة		
-	-	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع		
-	-	بوليمر مشترك عشوائي		
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير		
-	-	ناعم		
-	-	Steam Sterilizable		
-	-	تطبيقات قولبة النفخ		الاستخدامات
-	-	فيلم منفوخ		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	زجاجات	
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	فيلم	
-	-	تغليف طبي	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	فيلم غير موجه	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	Pharmaceutical Packaging	
طريقة المعالجة			
-	-	قوية النفخ	
-	-	فيلم منفوخ	
-	-	فيلم مصبوب	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 1.9	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 108778.5	MPa 750	معامل الانحناء
ISO 8295	-	-	معامل الاحتكاك
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 58015.2	MPa 400	
-	psi 58015.2	MPa 400	
ISO 527-3	-	-	إجهاد الشد
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
-	psi 4351.14	MPa 30.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 540	
-	-	% 600	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 7765-2	-	J/cm 320	اختبار الثقب الآلي

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 284.0	C° 140	درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-		اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد .Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.