

Bormod™ HD915CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Bormod HD915CF عبارة عن راتينج فيلم متجانس عالي التبلور، يعتمد على تقنية تنوي Borstar الخاصة. تم تصميم هذه الدرجة خصيصًا ليطم بثقها كطبقة أساسية صلبة مع طبقة طلاء كوبوليمر من Borclear RE718CF. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة للمعادن. لن تتدهور الخصائص البصرية كما هو الحال مع البولييمرات المتجانسة أو البولييمرات المشتركة التقليدية في درجات الحرارة هذه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نواة	المواد المضافة
-	-	بلوري	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	صلابة عالية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	نقل رائحة منخفض	
-	-	مُتَكَوِّن	
-	-	بصريات	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	

الاستخدامات

-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم مصبوب	الخاصية
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Labels	
-	-	Laminates	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة
-	-	فيلم ميثوق مشترك	
-	-	بثق الأفلام	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900-0.910	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 8.0 (MFR)	معدل تدفق كتلة المصهور
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 304579.8	MPa 2100	معامل الانحناء
ISO 8295	-	0.30-0.40	معامل الاحتكاك
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 7765-2	lbf 0.4271	N 1.90	قوة ثقب الفيلم
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 261068.4 - 232060.8	MPa 1600-1800	
-	psi 261068.4 - 232060.8	MPa 1600-1800	
ISO 527-3	-	-	قوة الشد
-	psi 7977.09 - 5076.33	MPa 35.0-55.0	
-	psi 7251.9 - 4351.14	MPa 30.0-50.0	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 80-120	
-	-	% 80-120	
ISO 7765-2	-	J 800	صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A50	F° 316.4	C° 158	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 3146	F° 338.0 - 327.2	C° 164-170	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.