

Borpact™ BC918CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BC918CF عبارة عن بوليمر مشترك غير متجانس. BC918CF عبارة عن راتنج فيلم كوبوليمر عالي التبلور. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة على خطوط الصب، وخطوط الأفلام المنفوخة التقليدية مع تبريد الهواء بالإضافة إلى عملية تكديس اللفائف للأفلام/الألواح القابلة للتشكيل الحراري. رقم CAS 9010-79-1

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	بلوري	
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	نقاء عالي	
-	-	صلابة عالية	
-	-	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	
-	-	لمعان متوسط	
-	-	فيلم مصبوب	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Labels	
-	-	Laminates	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم غير موجه	
-	-	صواني الدعم	
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة
-	-	فيلم مصبوب	
-	-	البثق المشترك	
-	-	التشكيل الحراري	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 3.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 203053.2	MPa 1400	معامل الانحناء
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 166793.7	MPa 1150	
-	psi 142137.24	MPa 980	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
-	-	% 570	
-	-	% 530	
ISO 179/1eA	-	-	قوة صدمة شاربي المحزرة
-	ft·lb/in ² 0.571	kJ/m ² 1.2	
-	ft·lb/in ² 16.65	kJ/m ² 35	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3146	F° 334.4	C° 168	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	95	اللمعان
ASTM D1003	-	% 4.0	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.