

BorPure™ RD266CF

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BorPure RD266CF هو بوليمر عشوائي. هذه الدرجة مناسبة لتصنيع الأفلام غير الموجهة على عمليات البكرات المبردة. BorPure RD266CF عبارة عن راتينج مُصاغ بمواد مانعة للانزلاق، ومضادة للالتصاق، ومضادة للكهرباء الساكنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (1800 جزء في المليون) 2	المواد المضافة
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة	
-	-	انزلاق (1800 جزء في المليون) 3	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	دورة قولبة سريعة	
-	-	إحكام حراري جيد	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	بوليمر مشترك عشوائي	
-	-	انزلاق	
-	-	ناعم	

الاستخدامات

-
-

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فيلم	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	Laminates	
-	-	فيلم غير موجه	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	Stationary Supplies	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900-0.910	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 8.0 (MFR)	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 178	psi 116030.4	MPa 800	معامل الانحناء
ISO 8295	-	0.15-0.25	معامل الاحتكاك
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 7765-2	lbf 258.52	N 1150	قوة ثقب الفيلم
ISO 527-3	-	-	معامل الشد
-	psi 72519.0 - 58015.2	MPa 400-500	
-	psi 72519.0 - 58015.2	MPa 400-500	
ISO 527-3	-	-	قوة الشد
-	psi 7251.9 - 4351.14	MPa 30.0-50.0	
-	psi 6526.71 - 3625.95	MPa 25.0-45.0	

استطالة الشد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-3	-		
-	-	% 550-750	
-	-	% 550-750	
ISO 7765-2	-	J 20.0	صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A50	F° 266.0	C° 130	درجة حرارة تليين فيكات
ISO 3146	F° 298.4 - 287.6	C° 142-148	درجة حرارة الانصهار (DSC)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-		اللمعان
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.