Daploy™ WB130HMS

المصنع	Borealis AG	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daploy WB130HMS هو بوليمر متجانس هيكليًا يعتمد على البروبيلين. التطبيقات: أغشية وألواح قابلة للتشكيل الحراري ورغوية، صواني تعبئة خفيفة الوزن، وأكواب وحاويات، تعبئة أغذية قابلة للاستخدام في الميكروويف، رغوات تقنية لتطبيقات السيارات مثل تبطين السقف، ودعم السجاد، وبطانات الأبواب، وأرفف الطرود، ودروع المياه، والعزل الحراري والصوتي، ولوحات عازلة للصوت أسفل الغطاء، وتوسيد وتعبئة واقية. ميزات خاصة: تم تحسين Daploy WB130HMS لتقديم: تحسين قابلية المعالجة، صلابة عالية، درجة حرارة خدمة عالية، قابلية الرغوة في عمليات بثق الرغوة، خصائص عزل جيدة للمواد الرغوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تحت غطاء محرك السيارة	-	-
	بطانة السجاد	-	-
	حاويات	-	-
	فيلم	-	-
	رغوة	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	عزل التعبئة والتغليف Pipe Coatings ورقة	- - - -	- -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	بثق التشكيل الحراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	1.0 kJ/m² 3.0 kJ/m²	- 0.4758 ft·lb/in² 1.43 ft·lb/in²	ISO 179/1eA - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C° 60.0 C°	- 230.0 F° 140.0 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.