Daploy™ WF420HMS

المصنع	Borealis AG	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daploy WF420HMS هو بوليمر متجانس من البروبيلين معدل هيكليًا. يهدف Daploy WF420HMS إلى استخدامه مباشرة في طلاء البثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مواد قابلة لإعادة التدوير	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	مقاومة الشحوم	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	غطاء	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22 g/10 min	-	ISO 1133

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قابلية تمدد المصهور	240 mm/sec	-	Internal method
قوة المصهور	4.0 cN	-	Internal method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	230 C°	446.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	260 C°	500.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	280 C°	536.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	290 C°	554.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	290 C°	554.0 F°	-
درجة حرارة المحول	280 C°	536.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	290 C°	554.0 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.